


Yeni ürünler ve interaktif uygulamalar hakkında **DAHA FAZLA BİLGİ** için bu
QR kodu akıllı telefonunuz ile taratın.



MAPA®
PROFESSIONNEL

DEFENSE OUEST

420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - France

Tel.: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

www.tr.mapa-pro.com

EN 374 STANDARDI REVİZYONU

Koruyucu iş eldivenleri üretimi
ve satışı konusunda global oyunculardan MAPA PROFESSIONNEL,
yeni standartların anlaşılmasını sağlamak ve
güncellemeleri karşılayan ürünleri sunmak için size yardımcı olacaktır.



EN ISO 374 : 2016 Standardı

MAPA®
PROFESSIONNEL

Kimyasallar ve mikro-organizmalara karşı koruyucu eldivenler.



DAHA ÖNCE

> EN 374-1 : 2003 Standardı

Kimyasal koruma



Temel koruma
Geçirgenlik dirençli eldivenler
(EN 374-2 : 2003)



Özel koruma

- Geçirgenlik dirençli eldivenler (EN 374-2 : 2003)
- Nüfuz etme testleri (EN 374-3 : 2003) : 12 kimyasal grubundan en az 3 tanesine karşı nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır

Mikro-organizmalara karşı koruma (bakteri ve mantar)



- Geçirgenlik dirençli eldivenler (EN 374-2 : 2003)
- AQL : level 2 en az (AQL : kabul edilebilir kalite seviyesi)

ŞİMDİ

> EN ISO 374-1 : 2016 Standardı

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler

Üç test yöntemi uygulanır :

- EN 374-2 : 2014 standardına göre Geçirgenlik testi
- EN 374-3 standardı yerine gelen EN 16523-1 : 2015 standardına göre nüfuz etme testi
- EN 374-3 : 2013 standardına göre bozulma testi

BİR İŞARET VE ÜÇ TİP ELDİVEN		
Eldiven tipleri	Gereklilikler	İşaretleme
Tip A	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) Yeni listedeki ürünlerin en az altı tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tip A AJKLPR
Tip B	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) Yeni listedeki ürünlerin en az üç tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tip B JKL
Tip C	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) Yeni listedeki ürünlerin en az bir tanesi için nüfuz etme süresi ≥ 10 dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tip C JKL

Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4 : 2013'e göre.



Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için Nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutulmalıdır.
Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

Tehlikeli bileşikler listesine 6 yeni kimyasal eklenmiştir

TEHLİKELİ BİLEŞİKLER LİSTESİ			
Kod	Kimyasal	CAS numarası	Sınıfı
A	Metanol	67-56-1	Başlıca Alkoller
B	Aseton	67-64-1	Ketonlar
C	Asetonitril	75-05-8	Nitril bileşikler
D	Diklorometan	75-09-2	Klorlu hidrokarbonlar
E	Karbon disülfid	75-15-0	Sülfür bazlı kimyasallar
F	Tolüen	108-88-3	Aromatik hidrokarbonlar
G	Dietilamin	109-89-7	Aminler
H	Tetrahidrofuran	109-99-9	Heterosiklik ether bileşikler
I	Etil asetat	141-78-6	Esterler
J	n-Heptane	142-82-5	Doymuş hidrokarbonlar
K	Sodyum hidroksit %40	1310-73-2	İnorganik bazlar
L	Sülfürik asit %96	7664-93-9	İnorganik mineral asitler, oksitleyici
M	Nitrik asit %65	7697-37-2	İnorganik mineral asitler, oksitleyici
N	Asetik asit %99	64-19-7	Organik asitler
O	Amonyak %25	1336-21-6	Organik bazlar
P	Hidrojen peroksik %30	7722-84-1	Peroksitler
S	Hidroflorik asit %40	7664-39-3	İnorganik mineral asitler
T	Formaldehit %37	50-00-0	İnorganik mineral aldehytler

> EN ISO 374-5 : 2016 Standardı

Mikro-organizmalara karşı koruyucu eldivenler

Eldivenler, EN 374-2 : 2014 standardına göre geçirgenlik testini geçmelidir. **ISO 16604 : 2004 (metod B) testini geçen eldivenler için virüslere karşı koruma sağlama seçeneği gelmiştir.**

EN ISO 374-5



Bakteri ve mantara karşı koruma sunan eldivenler için.

EN ISO 374-5



Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma sunan eldivenler için.

VIRUS